NEOSIDE 101

Пропитка-лак для бетонов, штукатурок и искусственного камня

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- для обработки искусственного камня, для придания глянцевого блеска изделию из бетона;
- для поверхностной пропитки, ограничивающей поглощаемость и упрощающей содержание полового покрытия в чистоте.

СВОЙСТВА

- придает красивый эстетический внешний вид декоративному камню;
- образует прочную глянцевую пленку на обрабатываемой поверхности;
- продукт прост и готов к применению;
- ограничивает возникновение микроцарапин на поверхности пола;
- делает насыщенным цвет декоративного изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

плотность	около 0,9 г/см³
расход	1 литр на 8-10 м²
количество слоёв	1
время высыхания при темп. + 20 °С	около 2-3 часов
температура применения	от + 5 °С до + 25 °С

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитку можно наносить при помощи пульверизатора низкого давления либо кисти. Препарат наносится один раз тонким слоем, избегая образования луж. Инструменты после применения следует очистить растворителем ксилолом либо Уайт спиритом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещения, в которых выполняются работы, должны хорошо проветриваться. Работники должны применять защитную одежду, обувь, защитные очки и рукавицы. В случае попадания на кожу загрязнённые места необходимо немедленно промыть ксилолом, а затем водой с мылом и смазать кремом. В случае проявления аллергической реакции, обратиться к врачу. Применять вдали от огня и источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Канистры 1 л, 3 л.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения 6 месяцев от даты указанной на упаковке.